

VC2 TPR

轻型、高度柔韧和耐挤压软管

- 优秀耐化学性
- 良好的力学性能

介质



特性



结构:

软性EPDM/PP（热塑性橡胶-TPR）材料，PP筋螺旋加强嵌入内壁，右旋缠绕

特性:

轻型、高度柔韧、耐挤压软管，内部光滑，机械性能良好，优秀的耐化学性

应用程序:

抽吸入化工烟雾，在医疗气体输送，汽车工业空气输送等。

温度范围:

-40° C 到+100° C

颜色:

黑色

其他:

也可提供注塑接头

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
8	-	-	8	0,045	750	2,5	3-6506-008-00
10	-	-	10	0,055	750	2,5	3-6506-010-00
12	-	-	12	0,069	750	2,5	3-6506-012-00
14	-	-	14	0,074	750	2,5	3-6506-014-00
16	-	-	16	0,086	750	2,5	3-6506-016-00
18	-	-	18	0,098	750	2,5	3-6506-018-00
20	-	-	20	0,110	750	2,5	3-6506-020-00
22	-	-	22	0,125	750	2,5	3-6506-022-00
25	-	-	25	0,142	550	2,0	3-6506-025-00

内径 毫米/mm	外径 毫米/mm	壁厚 毫米/mm	弯曲半径 毫米/mm	克重 千克/米 (kg/m)	负压 毫巴 (mbar)	正压 巴 (bar)	物料号
26	-	-	26	0,159	550	2,0	3-6506-026-00
30	-	-	30	0,173	550	2,0	3-6506-030-00
32	-	-	32	0,180	550	2,0	3-6506-032-00
35	-	-	35	0,197	550	2,0	3-6506-035-00
38	-	-	38	0,212	450	1,5	3-6506-038-00
40	-	-	40	0,225	450	1,5	3-6506-040-00
42	-	-	42	0,237	450	1,5	3-6506-042-00
45	-	-	45	0,253	450	1,5	3-6506-045-00
48	-	-	48	0,270	450	1,5	3-6506-048-00
50	-	-	50	0,283	350	1,0	3-6506-050-00
51	-	-	51	0,289	350	1,0	3-6506-051-00
55	-	-	55	0,311	350	1,0	3-6506-055-00
60	-	-	60	0,339	350	1,0	3-6506-060-00
63	-	-	63	0,357	350	1,0	3-6506-063-00
65	-	-	65	0,378	350	1,0	3-6506-065-00
70	-	-	70	0,396	250	0,7	3-6506-070-00
75	-	-	75	0,424	250	0,7	3-6506-075-00
80	-	-	80	0,452	250	0,7	3-6506-080-00
90	-	-	90	0,509	250	0,7	3-6506-090-00
100	-	-	100	0,566	150	0,5	3-6506-100-00
102	-	-	102	0,577	150	0,5	3-6506-102-00

依据要求可订制更多尺寸。